


## Referenzblatt

<b>Objekt</b>	4 Stk. Chassis / Stahlkonstruktionen
<b>Ausführungszeit</b>	August – November 2017
<b>Auftraggeber</b>	Tenconi SA
<b>Ausmass</b>	ca. 200 m <sup>2</sup> pro Chassis Länge = ca. 18 m
<b>Kurzbeschreibung</b>	<u>Arbeitsausführung im Werk in Flüelen</u>  Chassis Sandstrahlen Sa 2 ½ 2 x 40 µm Grundierung Produkt Neolin F700 (wasserverdünnbar)  S-Mat Sandstrahlen Sa 2 ½ 2 x 40 µm Grundierung Produkt Neolin F700 (wasserverdünnbar) 2 x 60 µm Deckbeschichtung Produkt Bilacryl PU D11 (wasserverdünnbar)



Fotos Chassis





Fotos S-Mat

